



Technologický postup při aplikaci RMC Oil Plus 2C se zvýšenou odolností proti působení vody:

1. Povrch musí být rovnoměrně kartáčovaný nebo broušený brusivem max P150
2. Prach z broušení odsajte nebo vyfoukejte proudem vzduchu
3. Plochu očistěte přípravkem RMC Cleaner – NUTNÉ!
4. Po zaschnutí aplikujte jednu vrstvu dvousložkového oleje RMC Oil Plus 2C
 - Olej (komp. A) dobře promíchejte tyčkou - nestačí protřepat!
 - Přidejte akcelerátor (komp. B) v poměru 3:1 (3 díly oleje : 1 díl akcelerátoru) a dobře promíchejte - s namíchanou směsí lze bezpečně pracovat po dobu cca 4 hodin
 - Naneste směs na povrch houbou a důkladně rozetřete pomocí béžového padu – ručně nebo leštičkou. Smyslem je olej co nejlépe zapracovat do pórů dřeva – důležité zejména u hluboce kartáčovaných povrchů.
 - Během 15 minut důkladně setřete plochu bílým padem – ručně nebo leštičkou – na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný olej!
 - Běžně dosahovaná spotřeba oleje u tohoto postupu je 1 litr na cca 30 m²
5. Druhý den po aplikaci oleje Oil Plus 2C naneste 1 vrstvu údržbového oleje RMC Universal Maintenance Oil (UMO) v bezbarvém provedení – stačí minimální množství – opět rozneseme olej padem a setřeme do sucha.
6. Povrch je sice na omak suchý, ale olej bude cca 5-7 dní vyzrávat a k tomu potřebuje přístup vzduchu – během této doby nebalte do smršťovací fólie!

Tento způsob povrchové úpravy je dostatečně odolný vůči působení vody, ale i jiných kapalin – červené víno, kola, káva i čaj atd. Vše testováno výrobcem i odběrateli, kteří pracují ve výrobě nábytku.

Následná údržba pak probíhá pomocí těchto produktů:

- RMC Surface care – čistící prostředek na běžný úklid, přešetření povrchu
- RMC Refresh Eco – oživovací prostředek, když je povrch dřeva trochu zavadlý či opotřebovaný – lze použít několikrát do roka.

Více informací ohledně olejů Rubio Monocoat a o údržbě dřevěných povrchů najdete na webu:

WWW.RUBIOMONOCOAT.CZ